

Technisches Merkblatt

REVOPUR®

Marmorkiesel

dekorative Gestaltung der Oberfläche,
Körnung 2,0 – 4,0 mm

Einsatzgebiete

REVOPUR® Marmorkiesel ist ein hochwertiger, feuergetrockneter Marmorkies zur dekorativen Gestaltung von Oberflächen.

Merkmale

farbstabil
abriebbeständig und trittsicher

Eigenschaften

Marmorkies

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| ■ Schüttdichte | 1,40 g/cm ³ |
| ■ Körnung | 2,00 – 4,00 mm |
| ■ Farbtöne: | rosé
beige
business-grau |

Verbrauch

ca. 2,00 kg (= 1 Beutel) **REVOPUR® TC 410** für 25 kg Marmorkiesel 2 – 4 mm Mischung ca. 16,00 – 18,00 kg/m² ± 2,50 kg/m² bei Mindestschichtstärke 8 mm

Lieferform

Sack 25,00 kg

Lagerung

Ungeöffnet, ungemischt, kühl, frostfrei und trocken
ca. 36 Monate haltbar.

Verarbeitung

REVOPUR® Marmorkiesel in eine Mörtelwanne füllen und anschließend das vorgemischte **REVOPUR® TC 410** in eine vorgeformte Mulde eingießen. Mittels eines Zwangsmischers (z. B. Protocol MXP 1602 EQ Duo) 3 Minuten mischen und innerhalb von 20 Minuten verarbeiten. Die benötigte Menge wird auf die Fläche geschüttet, verteilt und mit einem Richtscheit eingeebnet. Abschließend wird der Belag mit einer Glätzkelle verdichtet und abgezogen.

Um Ansätze / Absätze zu vermeiden, muss die gesamte Fläche in einem Schritt ohne Arbeitsunterbrechung fertiggestellt werden.

Um Farbunterschiede zu vermeiden, muss darauf geachtet werden, dass Produkte mit gleicher Chargennummer verwendet werden.



rosé

beige

business-grau

Die Bilder sind nicht im Maßstab 1:1 abgebildet.

Die Farben können auf Grund der drucktechnischen Wiedergabe vom Original abweichen.

Bei **REVOPUR® Marmorkiesel** Flächen in exponierter Lage (z. B. Waldlage oder stehendes Wasser) kann es zur Bildung von Algen, Verschmutzungen oder ähnlichem kommen.

Werkzeuge



Allgemeine Hinweise

REVOPUR® Marmorkiesel darf nicht mit systemfremden Stoffen gemischt und verarbeitet werden. Es dürfen keine anderen Materialien, als die von **REVOPUR GmbH** angegeben, verwendet werden.

Sonstiges

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift sowie durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unsere Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen gewählte Einsatzzweck liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und sind daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu berücksichtigen. Es sind die jeweils gültigen Unterlagen, in ihrer neusten Ausgabe zu verwenden. Bitte prüfen Sie die Aktualität der verwendeten Unterlagen und / oder fordern Sie vor jeder Anwendung ein aktuelles Dokument an.